

「日常のお手入れ」の方法で取れない汚れや傷は…

オイル塗装品 (UVオイル塗装品を除く)



- サンドペーパーで汚れや傷を取り、その部分に対応のタッチアップ塗料を塗りしてください。
- 塗布した部分に十分な若干の粗度が生じることがありますので、目立たない部分で拭き塗りをおすすめします。
- 詳しい塗布方法は各塗料の説明書きを参照ください。
- UVオイル塗装品・ウレタン塗装品は、表面の塗膜が取れてしまうため、この方法はおこなわないでください。

へこみ傷には…

オイル塗装品 (UVオイル塗装品を除く)



- アイロンの使用で、へこみ傷のある程度修復することが出来ます。やわらかい粗粒の紙や布でも修復出来ます。
- へこみ傷の箇所には濡らした布を置き、その上からアイロンを押し当ててください。アイロンの設定はドライモードとし、傷の深さを必要に応じて数回押し当ててください。
- 事前にへこみ傷の箇所にヤシ針で細かい穴を数箇所開けると、より修復しやすくなります。
- 濡らした箇所を自然に乾かします。サンドペーパーを当て対応のタッチアップ塗料を塗りしてください。
- UVオイル塗装品・ウレタン塗装品は、オイル塗装品ほどはありせんがある程度修復することが出来ます。(ただし、塗膜を傷める恐れがありますので注意しておこなってください。)
- 切り傷にはこの方法は適いません。サンドペーパーで傷を取り、その部分に対応のタッチアップ塗料を塗りしてください。

切り傷には…

UVオイル塗装品・ウレタン塗装品

- 補修用品を使って、切り傷のある程度修復することが出来ます(ただし、木目にはついている、切り傷は補修効率がはつきりありません)。
- 補修用品は右記のWEBページから購入してください。 <https://house-box.net>



補修方法

- ① 「ホムコイロ」で「イージーレパッチ」を溶かして切り傷を埋めます。
  - ② 「スベリレパッチ」を「イージーレパッチ」を使って、埋めた部分を平らにします。
  - ③ 「リキッドサンドペーパー」をやわらかい布に付けて、埋めた部分を拭き取ります。
  - ④ 「ズベリレパッチ」を「イージーレパッチ」に入っている「サンチン」&「リキッド」を使って、埋めた部分の周囲のツヤを調整します。
  - ⑤ 必要に応じて「ラックジュ」を使って、埋めた箇所に木目を描きます。
- 「イージーレパッチ」や「ラックジュ」は、ハウジングWEBページの「対応一貫表」を参考にしてください。色を選んでください。(無垢材材種・フローリングにはおなじみの色から選ぶことが出来ます。カラー対応表はあくまでも参考としてください)



▶ 動画はこちら

- オイル塗装品は、上記記載の方法でも可能ですが、サンドペーパーで傷を取り、その部分に対応のタッチアップ塗料を塗布する方法のほうが、より自然な仕上がります。
- 塗装の種類にかかわらず、よりきれいに補修したい場合は、後述の「ひどい傷や割れへの対処」の方法をおすすめします。

筆記具 (水性ペン・油性ペン・クレヨンなど) による汚れには…

オイル塗装品 (UVオイル塗装品を除く)



推奨の「リナー」または消しゴムで取ってください。  
(木目の内部や表面加工の溝などに入り込んだ汚れは取り切れないことがあります)

UVオイル塗装品・ウレタン塗装品



水性ペン……………中性洗剤を溶かしたぬるま湯で濡らして、ぬぐうか、乾いた雑巾で拭いてください。  
油性ペン・クレヨン……………消しゴムで取ってください。ペンジンや無水エタノールを付けた布でも取る場合があります。  
(木目の内部や表面加工などに入り込んだ汚れは取り切れないことがあります)

タッチアップ塗料

塗装種類	塗料	お問い合わせ先
リノエオイル	商品に塗装されているものと同じリノエオイル塗料	弊社 TEL: (052) 930-7855
オスモオイル	商品に塗装されているものと同じオスモオイル塗料	オスモエーデル(株) TEL: (0794) 72-2001
クラリアオイル	クラリア塗料「Hard Wax Oil」	弊社 TEL: (052) 930-7855 「Hard Wax Oil」 0.1L ¥5,000/本
春風オイル	商品に塗装されているものと同じ春風オイル塗料「F701 クリヤー」	サンユーベント(株) TEL: (06) 6592-0151
ホリオイル	商品に塗装されているものと同じホリオイル塗料	(株)オカベ TEL: (0763) 55-6940
ナチュラUVコート	商品に塗装されているものと同じナチュラUVコート塗料	弊社 TEL: (052) 930-7855

※ ナチュラUVコートのタッチアップ塗料には、抗カビ性能があります。

ひどい傷や割れへの対処

- 下記の専門業者までお問い合わせください。(有料)

(株)バーンレパッチ  
東日本受注センター TEL: (050) 3820-3211  
西日本受注センター TEL: (050) 3820-3212  
<https://www.burn-repair.co.jp>